


DENEY RAPORU TEST REPORT

Sayfa 1/1
Page 1/1

İstek Numarası <i>Order No</i>	M19.510
Müşterinin Adı/Adresi <i>Name/ Address of Customer</i>	PROFİN PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL TİC.A.Ş. Ahi evran Cad.Polaris plaza K:8 D:38 Maslak/İSTANBUL
Numunenin Adı ve Tarifi <i>Name and Identity of Test Item</i>	FB 3029 işaretiyle gelen numune
Kabul Tarihi <i>Date of Receipt</i>	04.03.2019
DeneY Tarihi <i>Date of Test</i>	05-07.03.2019
Açıklamalar <i>Remarks</i>	Numune Kodu:3029

Test Tipi / Test Type	Sonuç / Result	Birim / Unit	Ö.Belisizliği / M. Uncertainty	Referans Sınırlar/ Reference Limits	Test Metodu / Test Method
Arsenik (As)	1,35	ppm	--	--	ICP-OES
Bor (B)	3,41	ppm	--	--	ICP-OES
Baryum (Ba)	29,5	ppm	--	--	ICP-OES
Kobalt (Co)	7,18	ppm	--	--	ICP-OES
Krom (Cr)	10,43	ppm	--	--	ICP-OES
Bakır (Cu)	4,98	ppm	--	--	ICP-OES
Altın (Au)	0,8	ppb	--	--	ICP-MS
Molibden (Mo)	0,38	ppm	--	--	ICP-OES
Nikel (Ni)	13,06	ppm	--	--	ICP-OES
Kurşun (Pb)	6,02	ppm	--	--	ICP-OES
Antimon (Sb)	<0,1	ppm	--	--	ICP-OES
Kalay (Sn)	0,5	ppm	--	--	ICP-OES
Stronsiyum (Sr)	7,4	ppm	--	--	ICP-OES
Titanyum (Ti)	104,8	ppm	--	--	ICP-OES
Mangan (Mn)	375	ppm	--	--	ICP-OES
Çinko (Zn)	46,9	ppm	--	--	ICP-OES
Gümüş (Ag)	1,94	ppm	--	--	ICP-OES
Berilyum (Be)	0,07	ppm	--	--	ICP-OES
Bizmut (Bi)	1,13	ppm	--	--	ICP-OES
Lityum (Li)	9,28	ppm	--	--	ICP-OES
Demir (Fe)	8,32	%			YAŞ METOD
Magnezyum (Mg)	9187	ppm			ICP-OES



Rapor Tarihi
Date of Report
07.03.2019

DeneY Sorumlusu
Person in Charge Of Test
Sezgin ÇAĞLAR

Kalite Yönetim Temsilcisi
Quality Manager
Kadir ELHANAY

Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. Bu rapor laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir. This report shall not be reproduced other than in full except from the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Results only belong to the analyzed sample.