

Ç.KANAR FELDSPAT ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ (01.02.2008) / CAM SANAYİ

	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	TiO ₂ %	CaO %	MgO %	Na ₂ O %	K ₂ O %	Alkali Na ₂ O + K ₂ O	İmpurite Fe ₂ O ₃ + TiO ₂
Ç.KANAR	70,00 (?)	12,75	0,05	0,05	0,14	0,00	11,41	0,07	11,48	0,10
Na-Felds	Tüv.	68,79	18,84	0,04	0,21	0,63	0,01	10,71	10,86	0,25
Na-Felds	US 101	69,03	19,10	0,02	0,04	0,41	0,01	11,10	11,23	0,06
Na-Felds	SS 603	68,99	18,70	0,02	0,22	0,67	0,01	10,76	10,92	0,24
Na-Felds	STD-01	69,62	18,45	0,13	0,30	0,75	0,13	9,75	10,09	0,43
average:	69,11	18,77	0,05	0,19	0,62	0,04	10,58	0,20	10,78	0,25
	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	TiO ₂ %	CaO %	MgO %	Na ₂ O %	K ₂ O %	Alkali Na ₂ O + K ₂ O	İmpurite Fe ₂ O ₃ + TiO ₂	
	Min.	Max.						Min.		
Cam Kalitesi Felds.	18,00	0,06						10,00		