



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ÜSKİM) LABORATUVARI
AVŞAR KAMPÜSÜ / KAHRAMANMARAŞ

Tel:(0344) 280 18 80 / FAX: (0344) 280 18 81

uskim@ksu.edu.tr

uskim.ksu.edu.tr

DG-ICP.06527

02.16

Deney Raporu
Test Report

Müşterinin Adı /Adresi Customer Name /Adress	:	Kanaroğlu madencilik / Zeki ayan mah .okan merzici bul denizler iş merk no :2
İstek Numarası Order No.	:	DG-ICP.06527
Numunenin Adı ve Tarifi Name and identity of test item	:	Toprak
Numunenin Kabul Tarihi The date of receipt of test item	:	04.02.2016
Açıklamalar(Numune Koruma İşlemleri vb.) Explanations	:	K2 Maden
Deneyin Yapıldığı Tarih Date of test	:	09.02.2016 - 10.02.2016
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the Report	:	2


Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür Seal	Tarih Date	Laboratuvar Sorumlusu Laboratory Supervisor	Merkez Laboratuvar Koordinatörü General Coordinator of Central Laboratories
	10.02.2016	 Yrd. Doç. Dr. Gökhan CEYHAN	 Evrin ALP Kimya Yüksek Mühendisi

Sayfa 2 / 2 Page	KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÜSKİM) LABORATUVARI AVŞAR KAMPÜSÜ / KAHRAMANMARAŞ TEL:(0344) 280 18 80 FAX:(0344) 280 18 81 uskim@ksu.edu.tr uskim.ksu.edu.tr		DG-ICP.06527 02.16
Numuneyi Gönderen	:	Kanoğlu madencilik / Zeki ayan mah .okan merzici bul denizler iş merk no :2	Numune Kabul Tarihi : 04.02.2016
Ait Olduğu Proje	:	-	Deney Başlama Tarihi : 09.02.2016
Numune Tarifi	:	Toprak	Deney Bitiş Tarihi : 10.02.2016

Deneyi Yapılan Parametreler	Deney Sonuçları	Ölçüm Belirsizliği	Tablo Sınır Değeri	Deney Metodu
Platin Tayini (ppm) (mg/kg)	0,0431	-	-	EPA Method 200.7
Altın Tayini (ppm) (mg/kg)	62,48	-	-	EPA Method 200.7
Gümüş Tayini (ppm) (mg/kg)	347,1	-	-	EPA Method 200.7
Bakır Tayini (ppm) (mg/kg)	7999	-	-	EPA Method 200.7
Paladyum Tayini (ppm) (mg/kg)	3,176	-	-	EPA Method 200.7

Laboratuvar Sorumlusu  Yrd. Doç. Dr. Gökhan CEYHAN	Onaylayan  Evrim ALP Kimya Yüksek Mühendisi
Notlar: 1) Deneyler, talep sahibi tarafından laboratuvarımıza teslim edilen deney numuneleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2) (*) işaretli olan deney/deneyler, akredite olunan deneyi/deneyleri göstermektedir. Ölçüm belirsizliği, deney süresindeki belirsizlikleri kapsamaktadır ve % 95 (k=2) güven aralığında hesaplanmıştır. 3) Bu rapor, İstek No DG-ICP.06527 sayılı ön yazı ile bir bütündür. 4) Deney tekrarı istenmesi halinde laboratuvarımızda numune kalmamıştır. ☐ / Şahit numunesüre sonunda imha edilecektir. ☐	

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.